

ROMPOX® - EASY

Zaprawa fugująca dla każdego

Informacja



Bezpieczeństwo



Koniec z chwastami



Brak śladów cementu



Opakowanie 2 x 12,5 kg



Obciążenie: strefy dla pieszych

Kolory

Art.-Nr. 1001




naturalny

Art.-Nr. 1002



szary

Art.-Nr. 1003



bazalt

Idealne do fugowania

Wszystkich powierzchni z bruku naturalnego i betonowego, płyt i klinkieru. Fuga odporna na sól, nie przerasta chwastami, odporna na czyszczenie mechaniczne, nieścieralna, ekologiczna, szybka w układaniu.



Bruk kamienny




Płyty kamienne



Bruk betonowy



Płyty betonowe



Klinkier

Zaprawa fugująca - gotowa do użycia:

ROMPOX® - EASY jest zaprawą silnie przepuszczającą wodę. Dzięki porowatej strukturze zaprawy ROMPOX® - EASY prawie cała woda z opadów deszczu przepływa przez fugę do podłoża, dzięki temu spełnia wszystkie normy fugi przepuszczalnej, a tym samym staje się podstawą ekologicznego fugowania nawierzchni.

Cechy ROMPOX® - EASY:

ruch pieszych

- szerokość fugi min. 5 mm

- długość fugi min. 30 mm

- mocno przepuszcza wodę

- 1-komponentowa na bazie polimerów

- fuga gotowa do stosowania, nie wymaga mieszania z innymi składnikami

- idealna do samodzielnego stosowania

- temperatura podłoża > 0°C

obszary zastosowań: chodniki, tarasy, alejki, place oraz inne miejsca, gdzie jest ruch pieszy

Dane techniczne:

Cecha	Jednostka	Laboratorium	Budowa*
masa własna	kg/dm ³	1,54	1,37
odporność na złamanie	N/mm ²	3,4	2,2
odporność na nacisk	N/mm ²	5,9	4,0
statyczny wskaźnik elastyczności	N/mm ²	820	690
przepuszczalność wody	m/s		3,91 x 10 ⁻³ = ca. 12 l/min/m ² (przy 10% fugi)

magazynowanie: 6 miesięcy, w temp. pow. 0°C, w suchym pomieszczeniu

* wg badań EUROGARDEN



Instrukcja stosowania:

Prosimy o zwrócenie uwagi na wskazówki dotyczące przygotowania powierzchni zawarte w zeszyte "Informacje techniczne & praktyczne wskazówki".



- 1 Wycięcie fugi do głębokości min. 30 mm (min. szer. 5 mm). Przed fugowaniem dokładnie oczyścić powierzchnię z wszelkich zabrudzeń. Zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie nie przeznaczone do fugowania.
 - 2-3 Wyciągnąć z wiaderka zapakowaną próżniowo zaprawę. Worek rozciąć.
 - 4-5 Wysypać gotową zaprawę na powierzchnię przeznaczoną do fugowania. Rozprowadzić dokładnie przy pomocy twardej szczotki lub listwy gumowej. Wypełnić wszystkie szczeliny.
 - 6 Na koniec wyciągnąć powierzchnię miękką szczotką tak, aby nie pozostały żadne resztki zaprawy na kamieniach. Zmotać w poprzek fugi. Zamocowanie resztek zaprawy nie nadają się do ponownego użycia. Powierzchnie pozostawić do utwardzenia. Zaprawa przyklejona do kamienia może zostać usunięta do 24 godz. przy pomocy twardej szczotki.
 - 7-9 Powierzchnia po zafugowaniu wymaga 12 - 24 godz. ochrony przed deszczem. Nie wolno szczelnie przykrywać powierzchni, konieczna jest cyrkulacja powietrza (fot. 9). Pomocna będzie specjalna mata ochronna EUROGARDEN, którą można kłaść bezpośrednio na powierzchnię (fot. 8). W razie wątpliwości pytajcie zawsze swojego sprzedawcę.
- W początkowym okresie po fugowaniu na powierzchni pozostaje cienki film z żywicy. Wzmaga intensywność koloru kamienia i chroni przed zabrudzeniem. Film zanika z upływem czasu pod wpływem warunków atmosferycznych i ścierania w procesie użytkowania powierzchni.

Ważne: Prosimy o zwrócenie uwagi na wskazówki zawarte w prospekcie "Informacje techniczne & praktyczne wskazówki" oraz filmy Eurogarden

Warunki stosowania

Czas pracy: 20 - 30 minut przy +20°C temp. otoczenia
Temperatura podłoża: > 0°C

Przy niższych temperaturach - wolniejsze utwardzanie
Przy wyższych temperaturach - szybsze utwardzanie

Powierzchnia gotowa dla pieszych po 24 godz.
Pełne utwardzenie po 6 dniach (przy ok. +20°C temp. podłoża)

Tabela zużycia w kg/m²

Podstawa obliczeń: głębokość fugi min. 30 mm / szerokość fugi min. 8 mm. Tabela jest tylko pomocą. Z powodu różnic kształtu kamieni mogą występować odchylenia w wartościach rzeczywistych. Rozmiary kamieni podano w cm. Ilość konieczną odczytać Państwo z tabeli.

Przykład: kostka o bokach 10 x 10 cm = 6,42 kg/m².

W przypadku fugi koloru szarego należy dodać: ok. 3%, bazaltu ok. 5%, płyty poligonalne - nieforemne: ok. 4 - 6 kg/m²

Rozmiar	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	30	40
4	14,45	13,19	12,32	11,66	11,16	10,75	10,43	10,15	9,93	9,73	9,56	9,42	9,28	9,06	8,88	8,35	8,07
6	12,32	11,07	10,19	9,53	9,03	8,63	8,30	8,04	7,80	7,61	7,44	7,29	7,16	6,93	6,76	6,22	5,94
8	11,16	9,91	9,03	8,38	7,88	7,47	7,15	6,87	6,64	6,44	6,28	6,13	6,00	5,78	5,60	5,06	4,78
10	10,43	9,18	8,30	7,65	7,15	6,74	6,42	6,14	5,92	5,71	5,54	5,40	5,26	5,05	4,87	4,33	4,06
12	9,93	8,68	7,80	7,15	6,64	6,24	5,92	5,64	5,41	5,21	5,05	4,90	4,76	4,55	4,37	3,83	3,55
14	9,56	8,31	7,44	6,78	6,28	5,87	5,54	5,28	5,05	4,85	4,68	4,53	4,40	4,18	4,00	3,47	3,19
16	9,28	8,04	7,16	6,51	6,00	5,60	5,26	5,00	4,76	4,57	4,40	4,25	4,12	3,91	3,72	3,19	2,91
18	9,06	7,81	6,93	6,28	5,78	5,37	5,05	4,77	4,55	4,35	4,18	4,03	3,91	3,68	3,51	2,96	2,69
20	8,88	7,64	6,76	6,11	5,60	5,20	4,87	4,60	4,37	4,17	4,00	3,85	3,72	3,51	3,33	2,78	2,51
30	8,35	7,09	6,22	5,56	5,06	4,65	4,33	4,06	3,83	3,63	3,47	3,32	3,19	2,96	2,78	2,25	1,97
40	8,07	6,83	5,94	5,29	4,78	4,39	4,06	3,78	3,55	3,36	3,19	3,04	2,91	2,69	2,51	1,97	1,69

Powierzchnie wzorcowe

m²

POWIERZCHNIE WZORCOWE EUROGARDEN - ZAPRAWA FUGUJĄCA ROMPOX - EASY

Wyciągnąć starą fugę na głębokość min. 30 mm. Wypełnić fugę jednoskładnikową zaprawą. Temperatura podłoża > 0°C.

Zaprawa odporna na sól, mróz, nieścieralna, przepuszczająca wodę, odporna na czyszczenie mechaniczne.

Do chodzenia po 24 godz., ostateczne utwardzenie po 6 dniach (przy ok. +20°C temp. podłoża).

Konieczność przedstawienia dokumentacji budowy.

Wykonanie powierzchni wzorcowej może być zamówione w każdej chwili w firmie EUROGARDEN.

Wszystkie wypełniacze są produktami naturalnymi, mogą występować różnice kolorów. Dane opublikowane w tym katalogu bazują na dotychczasowej wiedzy i praktyce. Nie są jednak wiążące i nie stanowią podstawy rozszczeń prawnych. Wszelkie dotychczasowe dane publikowane przed wydaniem tego prospektu stają się nieobowiązujące. Stan na kwiecień 2005. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

Prosimy o zapoznanie się z innymi produktami EUROGARDEN do czyszczenia, ochrony i pielęgnacji kamienia oraz zaprawami fugującymi do ciągów pieszych i o wzmocnionej wytrzymałości na obciążenie ruchem samochodowym



EUROGARDEN
ul. Sobieskiego 105/401
43-300 Bielsko-Biała
telefon/fax +48 . 33 810 01 17
telefon kom. +48 509 284 260
e-mail: eurogarden@eurogarden.pl
adres WWW: www.eurogarden.pl

Doradca:

Magdalena Tiahnybok
tel. +48 509 284 260